

	Sealtemperatuur (°C)	Sealtijd (Seconden)	Druk (Bar)	Hot/Cold Release	Wastemperatuur (°C)	Thuiswas	Industriële Was	Chemische reiniging	Droger	Anti-kleurmigratie	Overstrijkbaar	Gecertificeerd	Minimum aantal	Levertijd (werkdagen)
Pro	135	12	2/4/6	H	95	•	•	•	•	•	•	•	10	4
Badge	205	12	6		95	•	•	•	•	•	•		25	15
Ball	135	2	2	H									15	10
Comfort	135	12	2/4/6	H	60	•			•	•	•		15	10
Embroidery	170	15	2/3		40	•			•				25	15-20
Embroidery Look	135	12	2/4/6	H	95	•	•	•	•	•	•	•	10	5
Flock (3D)	170	15	2/3	C	40	•			•				300	15-20
Glove	135	6	2	H	40	•			•	•			15	10
Names	135	12	2/4/6	H	95	•	•	•	•	•	•	•	25	4
Outdoor	135	6	2/4/6	H	40	•			•	•			15	10
Personal	190	12	2/4/6	H	95	•	•	•	•	•	•	•	25	10
Plotter Sheet	160	12	2/4/6	H	60	•			•	•	•	•	10	10
Reflective	Zie product sheet												25	10
Satin	170	15	6		40	•			•				25	15-20
Shoe	135	6	2	H	40	•			•	•			15	10
Silicone (Mesh)	160/130	15/20	2/3		40	•			•				100	15-20
Softshell	160	12	2/4/6	H	60	•			•	•	•		25	10
Sport	160	12	2/4/6	H	60	•			•	•	•	•	15	10
Standard	190	12	2/4/6	H	95	•	•	•	•	•	•	•	15	5-10
Standard FR	190	12	2/4/6	H	95	•	•	•	•	•	•	•	15	10
Sticker													15	5
Stretch	160	12	2/4/6	H	60	•			•	•	•	•	15	5-10
Stretch Care	160	12	2/4/6	H	60	•			•	•	•	•	15	5-10
Swim	135	6	2/4/6	H	40	•			•	•			15	10
Tex Badge	150	15	5/6	H	40	•			•				25	15-20
Transparant	160	12	2/4/6	H	60	•			•		•		25	10
Woven	170	15	2/3		40	•			•				100	20-25

Druk

De waarden in de tabel zijn gebaseerd op een PI 718 met een plaat van 38x38 cm, bij enkel sealen van de stof. Afhankelijk van de machine én het formaat van de plaat, kunt u de juiste druk bepalen aan de hand van de waarde: minimale druk in kg/cm² = 1,3. Gemiddeld betekent dit: 15 x 15 cm: 2 bar | 38 x 15 cm: 4 bar | 38 x 38 cm: 6 bar.

Release

Tijdsindicatie Release: Hot : 1 seconde.

Pre-testing

Wij adviseren om onze emblemen altijd te controleren, zowel voor- als na het sealen. Bij (vooraf) vastgestelde afwijkingen, aub direct het sealproces beëindigen en ons hierover informeren, zodat we gezamenlijk tot een passende en snelle oplossing kunnen komen. Bovenmatig buigen van (Reflective) emblemen kan, na het aanbrengen op de kleding, leiden tot kwaliteitsissues. Gecoate, softshell-, nylon-, latex- en bamboestoffen dienen altijd eerst vooraf getest te worden, aangezien de condities per stof kunnen variëren.

Afdruk

Na het sealen kunnen kledingstukken een afdruk van de persplaat of drager vertonen.

Overstrijkbaar

Onze emblemen zijn overstrijkbaar, op stand 1 - of de laagste temperatuurstand van uw strijkijzer.

Wastemperatuur

De wastemperatuur in dit overzicht geldt als de temperatuur op het waslabel overeenkomt of hoger is. Mocht deze waslabeltemperatuur lager zijn, dan geldt dit ook voor onze transfer.

Kwaliteit/Slijtage/Houdbaarheid

De kwaliteit van ons embleem is optimaal 24 uur na het opsealen van het embleem op de kleding. Bij slijtage van het kledingstuk, kan het embleem overeenkomstige slijtage vertonen. Onze emblemen hebben een houdbaarheid van 2 jaar, mits bewaard op een koele, donkere en droge plek.

Reflective

Alle informatie over onze Reflective producten kunt u op onze website vinden.

Heatseal Machines

Meer informatie over onze heatsealmachines kunt u op onze website vinden.