

	Patchtemperatur (°C)	Patchzeit (Sekunden)	Druck (Bar)	Heiß/Kalt Release	Waschtemperatur	Haushaltswäsche	Industriewäsche	Chemische Reinigung	Trockner	Anti-Farbmigration	Bügelfest	Zertifiziert	Mindestmenge	Lieferzeit (Arbeitstage)
Pro	135	12	2/4/6	H	95	●	●	●	●	●	●	●	10	4
Badge	205	12	6		95	●	●	●	●	●	●		25	15
Ball	135	2	2	H									15	10
Comfort	135	12	2/4/6	H	60	●			●	●	●		15	10
Embroidery	170	15	2/3		40	●			●				25	15-20
Embroidery Look	135	12	2/4/6	H	95	●	●	●	●	●	●	●	10	5
Flock (3D)	170	15	2/3	C	40	●			●				300	15-20
Glove	135	6	2	H	40	●			●	●			15	10
Names	135	12	2/4/6	H	95	●	●	●	●	●	●	●	25	4
Outdoor	135	6	2/4/6	H	40	●			●	●			15	10
Personal	190	12	2/4/6	H	95	●	●	●	●	●	●	●	25	10
Plotter Sheet	160	12	2/4/6	H	60	●			●	●	●	●	10	10
Reflective	Siehe Produktblatt.												25	10
Satin	170	15	6		40	●			●				25	15-20
Shoe	135	6	2	H	40	●			●	●			15	10
Silicone (Mesh)	160/130	15/20	2/3		40	●			●				100	15-20
Softshell	160	12	2/4/6	H	60	●			●	●	●		25	10
Sport	160	12	2/4/6	H	60	●			●	●	●	●	15	10
Standard	190	12	2/4/6	H	95	●	●	●	●	●	●	●	15	5-10
Standard FR	190	12	2/4/6	H	95	●	●	●	●	●	●	●	15	10
Sticker													15	5
Stretch	160	12	2/4/6	H	60	●			●	●	●	●	15	5-10
Stretch Care	160	12	2/4/6	H	60	●			●	●	●	●	15	5-10
Swim	135	6	2/4/6	H	40	●			●	●			15	10
Tex Badge	150	15	5/6	H	40	●			●				25	15-20
Transparent	160	12	2/4/6	H	60	●			●		●		25	10
Woven	170	15	2/3		40	●			●				100	20-25

**Druck**

Die Werte in der Tabelle sind basierend auf einem PI 718 mit einer Platte von 38x38 cm, mit Single richtigen Druck wählen anhand des Wertes: Mindestdruck in kg/cm<sup>2</sup> = 1,3. Im Durchschnitt bedeutet das: 15 x 15 cm: 2 bar | 38 x 15 cm: 4 bar | 38 x 38 cm: 6 bar.

**Release**

Zeitanzeige Release: Heiss : 1 Sekunde.

**Vorab testen**

Wir empfehlen, unsere Embleme immer zu überprüfen, sowohl vor als auch nach der Patchung. Bei (vorher) festgestellten Abweichungen beenden Sie bitte sofort den Patchvorgang und informieren Sie uns darüber, damit wir gemeinsam eine geeignete und schnelle Lösung finden können. Ein übermäßiges Biegen der (reflektierenden) Embleme nach dem Aufbringen auf die Kleidung kann zu Qualitätsproblemen führen. Beschichtete, Softshell-, Nylon-, Latex- und Bambusgewebe sollten immer vorher getestet werden, da die Bedingungen von Gewebe zu Gewebe unterschiedlich sein können.

**Abdruck**

Nach dem Patchen können Kleidungsstücke einen Abdruck von der Pressplatte oder dem Träger aufweisen.

**Bügelbar**

Unsere Transferembleme sind bügelfest auf Stufe 1 - oder auf die niedrigste Temperatureinstellung.

**Waschtemperatur**

Diese Waschtemperatur gilt, wenn die Temperatur auf dem Waschetikett übereinstimmt oder höher ist. Sollte diese Waschetikettentemperatur niedriger sein, gilt dies auch für unseren Transfer.

**Qualität/Abnutzung/Haltbarkeitsdauer**

Die Qualität unseres Emblems ist 24 Stunden nach dem Aufbringen des Emblems auf das Kleidungsstück optimal. Mit der Abnutzung des Kleidungsstücks kann das Emblem entsprechende Abnutzungserscheinungen aufweisen. Unsere Embleme haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren, wenn sie kühl, dunkel und trocken gelagert werden.

**Reflective**

Alle Informationen zu unseren Reflektierenden Produkten finden Sie auf unserer Website.

**Transferpresse**

Weitere Informationen über unsere Pressen finden Sie auf unserer Website.